

## ELIMINACIÓN DE GRAFFITIS Y PROTECCIÓN SOBRE PIEDRA



1

### QUITAR EL GRAFFITI SOBRE PIEDRA

- **Producto:** Scalpex AE
- **Uso:** Listo al uso
- Rendimiento de 0'250 litros por m2.
- Agitar bien antes de usar.
- Pulverizar sobre el graffiti a una distancia de 20 cm.
- Dejar actuar 15 minutos.
- Eliminar los residuos con una espátula o agua a presión.



2

### ELIMINAR LAS SOMBRAS DEL GRAFFITI

**Productos:** Scalpnet EDJ 28 y, si fuera necesario, Scalpex AL 23.

**Uso del EDJ 28:** Aplicar con un rodillo sobre las zonas de sombras, generosamente (el rendimiento debe aproximarse a los 400 gr/m2). Dejar actuar 35 minutos. Aclarar con agua a presión. Repetir éste proceso hasta 2 veces si fuera necesario.

**Uso del AL 23:** Se usará si el anterior no ha quitado la sombra, pero nunca hay que saltarse la probatura con

el EDJ 28. Con una llana aplicar en capa espesa sobre la sombra. Aplicar una película de plástico sobre el producto, tapando los cuatro lados para que no entre aire.

Dejar actuar los días que se precisen (todo dependerá de la antigüedad del graffiti y de lo que haya penetrado en la capilaridad de la piedra).

Cuando veamos que ha actuado, aclarar la superficie e, inmediatamente, neutralizarla con el NDS 72 (una mano del producto sobre donde hemos actuado, sin aclarado).



3

## PROTECCIÓN ANTIGRAFFITI DE LA PIEDRA

- **Producto:** Scalp Vernacryl 30.
- **Uso:** listo al uso, con rodillo.
- Rendimiento de 200 gr/m<sup>2</sup> por capa.
- Agitar bien.
- Aplicar en dos capas cruzadas sin sobrecargas con 4 horas de intervalo (la 1ª capa deberá estar seca).
- La protección será eficaz después de 72 horas.
- Los graffitis que nos hagan sobre éste producto se podrán eliminar con agua caliente a presión o con el **Scalpex Bat 78 C 9** (en ambos casos eliminaremos la protección).



4

## LIMPIEZA DE LA PIEDRA

- **Producto:** Scalp DMC 73.
- **Uso:** listo al uso, con rodillo.
- Rendimiento de 600 gr/m<sup>2</sup>.
- Agitar antes de usar.
- Aplicar y dejar actuar 1 hora.
- Aclarar con agua a presión.
- Repetir la operación si fuera necesario.
- Neutralizar la superficie con **Scalp NDS 72** hasta el rechazo de la superficie.



5

## LIMPIEZA DE LAS COLUMNAS DE ALUMINIO Y ELEMENTOS SIMILARES

- **Producto:** Scalpinox D.
- **Uso:** listo al uso, con rodillo.
- Rendimiento de 200 gr/m<sup>2</sup>.
- Agitar antes de usar.
- Dejar actuar 20 minutos, tapando antes de la aplicación la piedra.
- Aclarar con agua a presión.
- Repetir la operación si fuera necesario. (Para quitar óxido (fosfatar), aplicar el producto y, a los 20 minutos, frotar con un cepillo).



6

## LIMPIEZA DE CRISTALES

- **Producto:** Aqua O3.
- **Uso:** listo al uso (se puede diluir hasta un 50%).  
Aplicar con esponja empapada en el producto y dejarlo 20 minutos.  
Secar con un trapo, sin aclarado. (Si se pulveriza, a los 20 minutos frotar con un trapo o aclarar con agua).